

Głęboka impregnacja

Nie tworzy powłoki,
warstwa łączy się

Długotrwałe
zabezpieczenie na
drewnie tłustym,
twardym, miękkim (z
gatunków
egzotycznych,
europejskich liściastych
i iglastych)

Wygląd
naolejowanego
drewna

Polecany również do
drewna poddanego
impregnacji
próżniowej

Łatwy w pielęgnacji

Odpowiedni na
tarasy, płyty i
ogrodzenia, mostki
okrętowe, meble
ogrodowe

Na zewnątrz

Saturator do Drewna

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- SATURATOR DO DREWNA BLANCHON jest środkiem odżywczym do zabezpieczania zewnętrznych powierzchni z drewna egzotycznego, z liściastych i iglastych gatunków drzew europejskich (również z czerwonego cedru).
- SATURATOR DO DREWNA zapewnia dogłębną penetrację trudnych w impregnacji rodzajów drewna, takich jak ipe, iroko, sipo, tek (rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
- Innowacyjny sposób nakładania warstw "mokra na mokro" tworzy idealne zabezpieczenie, które nie złuszczy się i zapewni łatwą pielęgnację.
- Bogaty w surowce pierwotne naturalnego pochodzenia, SATURATOR DO DREWNA podkreśla swoiste piękno drewnianej powierzchni i nadaje jej subtelny matowy wygląd, podobny do wykończenia olejem.
- SATURATOR DO DREWNA jest dostępny w 2 odcieniach: bezbarwny i ipe.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Drewno musi być zdrowe, czyste i suche, bez śladów żywicy, tłustych śladów, ani starych zabezpieczeń (innych niż SATURATOR DO DREWNA odpowiednio utrzymany). W razie konieczności przeszlifować powierzchnię do gołego drewna lub oczyścić przy pomocy ZMYWACZY POWŁOK BLANCHON.
- Boazerie stare, zanieczyszczone oraz poszarzałe należy oczyścić przy pomocy ODSZARZACZA DO DREWNA BLANCHON. Drewno przeznaczone do regeneracji powinno zostać odrapane, oczyszczone i sucho posmarowane środkiem owadobójczym uznanym przez firmę BLANCHON (XYLODHONE T.I. AQUARÉTHANE®).
- Świeże drewno trudne w impregnacji (np. dąb, drewno egzotyczne lub tłuste, itp.) powinno przez ok. 12 miesięcy zostać poddane działaniu klimatu, co w naturalny sposób zneutralizuje jego mało chłonny charakter. W razie potrzeby zastosować ODSZARZACZ DO DREWNA. Drewno poddane impregnacji próżniowej powinno zostać potraktowane w taki sam sposób.
- Także miękkie drewno (żywiczne, a w szczególności czerwony cedr), powinno zostać poddane działaniu klimatu przez przynajmniej rok, a następnie odbarwione ODSZARZACZEM DO DREWNA przed naniesieniem SATURATORA DO DREWNA.
- Uwaga: nigdy nie stosować lazurów ani innych środków barwiących (np. bejc) przed użyciem SATURATORA DO DREWNA.
- WAŻNE: delikatne zmatowienie powierzchni (drobnoziarnistym papierem ściernym 80 lub 100) otworzy pory drewna i ułatwi działanie produktu. Nie szlifować aż do wygładzenia drewna, gdyż uzyska się efekt przeciwny do zamierzonego.
- W każdym przypadku przed nałożeniem SATURATORA DO DREWNA dokładnie odkurzyć całą powierzchnię.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem wstrząsnąć. SATURATOR DO DREWNA jest gotowy do użycia i nie potrzebuje rozcieńczania.
- Pracować małymi fragmentami co ułatwi nadzór nad postępem impregnacji.
- Nałożyć obfitą warstwę SATURATORA DO DREWNA (pędzlem, ławkowcem lub wałkiem) i pozostawić do wchłonięcia na 15 do 30 minut. Nie dopuszczać do wyschnięcia, tylko nanieść kolejne, obfite warstwy aż do momentu, kiedy drewno przestanie chłonać (tzn. kiedy nakładany SATURATOR DO DREWNA będzie zostawał na powierzchni). Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z oparami rozpuszczalnika.
- Należy wówczas bardzo starannie wytrzeć nadmiar produktu bawełnianą szmatką, aby uzyskać jednolity aspekt naolejowanego drewna. W żadnym wypadku nie zostawiać zgrubień, zacieków i nadmiernego połysku, co będzie świadczyło o utworzeniu się powłoki (w tym przypadku szybko zmatowić powierzchnię).
- Sprawdzić uzyskany rezultat następnego dnia: drewno powinno być równomiernie zaimpregnowane, o czym poświadczą jednolita barwa i wygląd. W przypadku zaobserwowania matowych stref na powierzchni zaimpregnować lokalnie identyczną metodą. Jeżeli upłynęło więcej niż 12 godzin od pierwszej impregnacji konieczne będzie wcześniejsze zmatowienie całej powierzchni.
- W razie potrzeby można zastosować ODSZARZACZ DO DREWNA. Po dokładnym spłukaniu powierzchni pozostawić ją do wyschnięcia przed naniesieniem SATURATORA DO DREWNA.

The logo for Blanchon, featuring the brand name in white sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green leaf-like shape at the bottom right corner.

Saturator do Drewna

Pielęgnacja

- **WAŻNE:** w ciągu kilku dni od impregnacji wygląd drewna będzie ulegał zmianie; intensywny lub ciemny kolor stopniowo się rozjaśni i ustabilizuje. Pielęgnacja stanie się konieczna wtedy, gdy drewno zacznie bieleć i szarzeć (co jest normalnym zjawiskiem wywołanym działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV).
- Powierzchnia nie wymaga szlifowania ani czyszczenia zmywaczami powłok: wystarczy zmatowić drewno, starannie je odkurzyć i nanieść SATURATOR DO DREWNA (zawsze metodą "mokre na mokre") aby odzyskać właściwy wygląd.

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy ROZCIEŃCZALNIKA SO BLANCHON. Nie stosować syntetycznych i celulozowych środków rozcieńczających.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać do kanalizacji.

SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE

W normalnych warunkach stosowania: temperatura 20°C, wilgotność 65%, odpowiednia wentylacja

- Pyłosuchość: 4 do 6 godzin.
- Schnięcie: 12 do 18 godzin.
- Całkowite utwardzenie: po około 72 godzinach (pozostawić zaimpregnowane drewno na 3 dni przed oddaniem go do eksploatacji).

WYDAJNOŚĆ

- PIERWSZA IMPREGNACJA: 4 m² z 1 litra.
- PIELĘGNACJA: 8 do 15 m² z 1 litra.

ZALECENIA W UŻYCIU

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Czyszczenie narzędzi zastosowanych do aplikacji powinno nastąpić natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych SATURATOREM DO DREWNA). Nie wyrzucać narzędzi nasiąkniętych SATURATOREM DO DREWNA, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie. Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy i nie przechowywać zbyt długo mocno napoczętych opakowań (tzn. z dużą zawartością powietrza).

DANE TECHNICZNE	
PRZEZNACZENIE	SPECJALNA ŻYWICA IMPREGNACYJNA ZABEZPIECZAJĄCA I DEKORUJĄCA ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE DREWNIANE
TYP ŻYWIC	Oleje naturalnego pochodzenia przetworzone żywicami syntetycznymi
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 2b
GĘSTOŚĆ	0,83 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ	35 sekund (kubek Afnor nr 4 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
PREZENTACJA	Produkt jednoskładnikowy
KONSYSTENCJA	Płynna, w celu doskonałej impregnacji
PYŁOSUCHOŚĆ	4 do 6 godz. w temp. 20°C, przy czym nakładanie powinno być realizowane metodą "mokre na mokre", czyli aż do całkowitego napełnienia włókien drewna
POKRYWANIE	Nie dotyczy
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Po 12 godz. od impregnacji, należy zawsze zmatowić powierzchnię, aby otworzyć pory drewna i zoptymalizować wchłanianie SATURATORA

Karta Techniczna wyemitowana przez Dział Dokumentacji 31.08.2009, zatwierdzona przez Dział Techniczny 20.03.2009 i przez Dyрекcję Handlową 20.03.2009.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Ta Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.