

Zbiorcza etykieta asortymentowa - EPS

Producent:

STYRMANN Sp. z o.o. 00-801 Warszawa, Chmielna 100

Zakład produkcyjny:

STYRMANN Sp. z o.o. 05-085 Kampinos, Gawartowa Wola 32

PŁYTY STYROPIANOWE

Według normy PN-EN 13163:2009

CE

09

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Odmiana

EPS 100-038

Dekl. wsp. przewod. ciepła [W/mK] $\lambda_D \leq$

0,038 [W/mK]

Norma

PN EN-13163:2009

Klasa reakcji na ogień

E

Szerokość płyt [mm]

500

Długość płyt [mm]

1 000

PŁYTY GŁADKIE

Grubość [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200
Dekl. opór cieplny R_D [m ² K/W]	0,263	0,526	0,789	1,053	1,316	1,579	1,842	2,105	2,632	3,158	3,684	3,947	4,211	4,737	5,263
Liczba płyt w paczce [szt]	60	30	20	15	12	10	8	7	6	5	4	4	3	3	3
Powierzchnia krycia [m ²]	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50
Objętość paczki [m ³]	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,30	0,30	0,28	0,30	0,32	0,27	0,30

PŁYTY FREZOWANE

Grubość [mm]
Dekl. opór cieplny R_D [m ² K/W]
Liczba płyt w paczce [szt]
Powierzchnia krycia [m ²]
Objętość paczki [m ³]

50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200
1,316	1,579	1,842	2,105	2,632	3,158	3,684	3,947	4,211	4,737	5,263
12	10	8	7	6	5	4	4	3	3	3
5,70	4,75	3,80	3,32	2,85	2,37	1,90	1,90	1,90	1,42	1,42
0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,27	0,28	0,30	0,26	0,28